

CPP TEMPLE SINOLIT

A base de resina látex acrílica estirenada.

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Base alternativa para interiores, para paredes y cielo rasos.
- Permite, blanquear, empastar e imprimir paredes dejando un acabado fino.

USOS TÍPICOS

- Cielos rasos.
- Se puede usar como base para paredes interiores (dormitorios, salas o ambientes secos) mezclado con "CPP Sellador".

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura arquitectónica
- **TIPO:** Base látex
- **ACABADO:** Mate
- **COLOR:** Blanco
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 50% ± 2%, según color
- **NÚMERO DE CAPAS:** Una o Dos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 3 – 4 m²/ Kg
- **DILUYENTE:** Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (SEGÚN CORRESPONDA)

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Luego, aplicar CPP Temple Sinolit.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- Espátula o plancha: sin diluir.
- Brocha o rodillo: diluido.



TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie para pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Vierta el temple en un recipiente limpio.
4. Agregue agua potable hasta que el temple esté fluido y se pueda aplicar sin defectos.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Si desea usarlo como imprimante, mezcle la siguiente proporción: 25 Kg. de CPP Temple Sinolit, con 4 litros de "CPP Sellador" y agua hasta que se pueda aplicar.
7. Aplique otra capa del mismo producto o la pintura de acabado.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere.

ACABADOS RECOMENDADOS

CPP Temple Sinolit, CPP Látex Pato.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón: 6.8 ± 0.2 Kg.
- Presentación de envase: Bolsa de 25 kg
- Unidad de despacho: Unidad
- Garantía: 12 meses
- Código único de identificación: 1013

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 18 meses, si se almacenan bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Última revisión: 01/12/2021

