CPP PASTA FINA

A base de resina látex acrílica estirenada

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Material de empastado o relleno que permite obtener superficies con acabado liso.
- Mejora la apariencia de las pinturas satinadas y brillantes.

USOS TÍPICOS

- Empastado o relleno de paredes interiores (dormitorios, salas o ambientes secos).

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura arquitectónica
- **TIPO:** Base Látex
- **ACABADO:** Mate
- **COLOR:** Blanco
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 47 ± 2
- **NÚMERO DE CAPAS:** Hasta uniformizar superficie (mínimo dos capas).
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** Hasta 14 m^2/Gl a una capa (*)
- **DILUYENTE:** Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación e irregularidades de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE *(SEGÚN CORRESPONDA)*

Superficies nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos con lija al agua # 80 o #100. Limpiar el polvillo de la pared y aplicar 2 capas de Imprimante CPP dejando secar 4 horas entre capas. Finalmente, aplicar CPP Pasta Fina hasta alisar.

Superficies con pequeñas imperfecciones

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Resanar con CPP Pasta Fina.

METODOS DE APLICACIÓN

Espátula o plancha.

QROMA

CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C.

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 38 °C

Temperatura ambiente: 10°C a 38 °C

Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La espátula o plancha a usar para la aplicación de la CPP Pasta Fina se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de la pasta y utilizando una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Con ayuda de una plancha metálica, aplique capas delgadas y uniformes sin recargar demasiado. Dejar secar 30 minutos entre cada capa. Durante este proceso uniformizar la superficie gradualmente con lijas #180- #320. Eliminar completamente el polvillo producido.
5. Para acabados mate: aplicar dos capas de CPP Sellador antes de aplicar la capa de acabado para evitar diferencias de absorción a la pintura de acabado.
6. Para acabados satinado: aplicar una capa de CPP Sellador y luego una capa de CPP Imprimante antes de aplicar la capa de acabado.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

CPP Imprimante.
CPP Imprimante para muros.

ACABADOS RECOMENDADOS

CPP Sellador.

CPP Imprimante

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 6.4 ±0.2 Kg.
Presentación envase: 1/4Gl, 1 Gl., 3.5Gl
Unidad de despacho: Unidad
Garantía: 18 meses

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 18 meses desde su fabricación, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C y en envase lleno y sellado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal como son: Guantes, lentes de seguridad y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS).

Rev. Julio 2025

QROMA
CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe