CPP IMPRIMANTE PARA MUROS

A base de resina de caucho clorado

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Resiste la alcalinidad, salitre y humedad presente en superficies de concreto.
- Sellador de superficies.

USOS TÍPICOS

- En superficies nuevas de cemento, madera, dry wall, fibro cemento, etc.
- Paredes interiores: salas, comedores, cocinas, baños, etc., y exteriores.

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura decorativa
- **TIPO:** Caucho Clorado
- **ACABADO:** Mate
- **COLOR:** Blanquecino
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de solvente
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 25 ± 2%
  ESPESOR DE PELÍCULA SECA: 1.0 mils
- **NÚMERO DE CAPAS:** Dos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 37m²/Gl por capa (*)
- **DILUYENTE: CPP:** Thinner acrílico.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Concreto nuevo:

- ✓ Debe estar libre de imperfecciones, las grietas y poros deben resanarse.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 30 - 60 minutos a 25°C
Al tacto duro : 2 – 3 horas a 25°C
Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 38°C
Temperatura ambiente: 10°C a 38°C
Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para el pintado, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y utilizando una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Para brocha o rodillo, agregue el diluyente según se indica en el envase: Aprox. 600 mL de diluyente por cada 1 Gl de pintura (7 partes en volumen de pintura por 1 parte en volumen de agua).
5. Aplique la primera capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado aplique la segunda si se requiere.

QROMA
CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

Latex, esmalte u óleo mate.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.3 ± 0.5 Kg.
Presentación envase: 1GL, 5GL
Unidad de despacho: Unidad
Garantía: 24 meses

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C y en envase lleno y sellado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal como son: Guantes, lentes de seguridad y ropa que evite el contacto con la piel.
- Para aplicación a pistola usar máscara apropiada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS).

Rev. Julio 2025

QROMA
CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe