

CPP TEMPLE PATO

Base alternativa para la preparación de superficies

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Base alternativa económica para interiores.
- Buena trabajabilidad.
- Buena capacidad de relleno.
- Fácil lijado.
- Viscosidad ideal.
- Suave emparejado.
- Buen poder cubriente.

USOS TÍPICOS

- Temple solo para interiores.
- Puede ser aplicado sobre superficies nuevas o repintado de concreto, fibrocemento y yeso que van a ser acabadas con pintura látex.
- Como acabado económico para cielo raso y paredes de adobe.
- El Temple Pato aplicado directamente o mezclado con Sellador CPP puede ser utilizado para el empastado económico de superficies (1 GL de Sellador CPP por una bolsa de 25 kg).

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura arquitectónica
- **TIPO:** Base látex.
- **ACABADO:** Mate.
- **COLOR:** Blanco.
- **COMPONENTES:** Uno.
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia.
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 48 ± 2 %.
- **NÚMERO DE CAPAS:** Ver procedimiento de aplicación.
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 3 - 4 m² /Kg a 3 mils de espesor de película seca.
- **PESO POR GALÓN:** 6.5 ± 0.2 Kg.
- **DILUYENTE:** Agua potable.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (SEGÚN CORRESPONDA)

- Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar.
- Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
- Luego aplicar CPP Temple Pato.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Espátula, llana o rodillo.



CORPORACIÓN PERUANA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

- Al tacto: 30 minutos a 25 °C.
- Repintado: 4 - 6 horas a 25 °C.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Temperatura de superficie: 10 - 40 °C.
- Temperatura ambiente: 10 - 40 °C.
- Humedad relativa: Menor a 85 %.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

La superficie por pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.

Para empastar:

Verter el temple en un recipiente limpio.

1. Aplicar directamente con espátula o llana limpias y en buen estado.
2. Aplicar 2 a 3 capas finas y uniformes sobre la superficie, no recargar demasiado.
3. Lijar entre capa y capa con lija #320 al agua.
4. El repintado entre capa y capa es de 4 a 6 horas.

Para imprimir:

1. Preparar agregando 0.75 L de agua por cada 5 Kg de Temple Pato.
2. Aplicar con brocha o rodillo de felpa gruesa o largo.
3. Aplicar 1 a 2 capas finas y uniformes sobre la superficie.
4. El repintado entre capa y capa es de 2 a 4 horas.

De aplicar el temple sobre substratos húmedos podría favorecer al crecimiento microbiano.

Blanquear: Puede ser usado para pintar o delimitar superficies.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere.

ACABADOS RECOMENDADOS

- Látex CPP Pato u otros similares de la marca CPP, previo sellado con CPP Sellador.
- Recomendado para su uso con pinturas de alto PVC (% Pigmento en volumen).

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Presentación envase: Bolsa de 5 o 25 Kg.
- Unidad de despacho: Unidad.
- Tiempo de vida útil: 6 meses.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 6 meses, almacenado bajo techo a temperaturas entre 4 a 38 °C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipulación inapropiada de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación. Uso obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP).

Bajo en VOC (compuestos orgánicos volátiles): Bajo olor y bajo impacto en el medio ambiente.

Rev. Julio 2025

