

CPP IMPRIMANTE PARA MUROS

CPP

A base de resina de caucho clorado

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Resiste la alcalinidad, salitre y humedad presente en superficies de concreto.
- Sellador de superficies.

USOS TÍPICOS

- En superficies nuevas de cemento, madera, dry wall, fibro cemento, etc.
- Paredes interiores: salas, comedores, cocinas, baños, etc., y exteriores.

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura decorativa
- **TIPO:** Caucho Clorado
- **ACABADO:** Mate
- **COLOR:** Blanquecino
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de solvente
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 25% ± 2%, según color
- **ESPESOR DE PELÍCULA SECA:** 1.0 mils
- **NÚMERO DE CAPAS:** Dos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 37m²/gal a 1 mil por capa
- **DILUYENTE:** CPP: Thinner acrílico.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Concreto nuevo:

- ✓ Debe estar libre de imperfecciones, las grietas y poros deben resanarse.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 30-60 minutos a 25°C
Al tacto duro : 2 – 3 horas a 25°C
Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para el pintado, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue el diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un máximo de 1 volumen de diluyente por 7 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado aplique otra capa si se requiere.



CORPORACIÓN PERUANA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

Latex, esmalte u óleo mate.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.0 ± 0.2 Kg., según color

Presentación envase:

Unidad de despacho: Unidad

Garantía: 2 años

Código único de identificación: 1020

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses, si se almacena en envases herméticamente cerrados y bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Última revisión: 02/12/2021



CORPORACIÓN PERUANA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe