AYRTHANE POLYURETHANE FLOP CONTROL

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Aditivo intensificante de aluminios y perlados

USOS TIPICOS

- ✓ En el matizado de base color, como intensificante de los pigmentos de aluminio y perlado.

DATOS FISICOS

Acabado	:	Mate
Componentes	:	Uno
Proporción de uso (en volumen)	:	5% - 15% con respecto a la base color
Sólidos en volumen	:	30% ± 3%

El rendimiento depende de la proporción del intensificante usado.

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

TIEMPO SECADO a 25°C(ASTM D1640)

al tacto	:	5 - 10 minutos

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Destape el envase y mediante un agitador homogeneizarlo.
2. Incorporar la cantidad recomendada, dependiendo del acabado requerido.
3. Mezcle el aditivo y agite la mezcla hasta homogenizar completamente.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 3.8 +/- 0.3 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Ultima revisión: 31/05/06