



## SÚPER GLOSS

*Resina alquídica potenciada*

### DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Formulado a base de resina alquídica innovada con pigmentos de alta resistencia a la intemperie y rayos UV.
- ✓ Alto brillo, que no requiere ser pulido.
- ✓ Buena estabilidad en el tiempo.

### USOS TIPICOS

- ✓ Metal: portones, enrollables, rejas, barandas, escaleras y estructuras
- ✓ Madera: puertas, marcos y zócalos
- ✓ Línea Blanca: repintado de electrodomésticos
- ✓ Vehículos: repintado de carrocería metálica

### DATOS FISICOS

Color	: Según carta de colores.
Acabado	: Brillante
Densidad	: $3.9 \pm 0.4$ Kg/gl
Sólidos en volumen	: 36 +/- 2 %
Diluyente	: Thinner Acrílico CPP/Thinner NC 128/Reducer 4x4 Paracas
Espesor de película seca	: 1.5 – 2.0 mils aprox.(38 – 51 micrones)
Número de capas	: Uno o Dos
Rendimiento teórico	: 53 m <sup>2</sup> /gl a 1 mils seco

*Este rendimiento dependerá mucho del color, espesor de película seca, equipos y técnica de aplicación, diseño o geometría de la superficie*

Limpieza de equipo : Thinner Acrílico CPP

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a aplicar deben estar secas, libres de polvo y partículas contaminantes del medio, grasa u aceite.

**En superficies metálicas** realizar la limpieza manual similar a la limpieza SSPC SP2. Remover todo rastro de pintura mal adherida, oxido, polvo, grasa y aceite. Deben ser imprimadas con un anticorrosivo como Base Zincromato o base al aceite.

**Sobre madera** previamente lijada y limpia, debe ser imprimada con base blanca para madera o base automotriz

### METODOS DE APLICACIÓN

Pistola convencional a presión, tipo succión o gravedad.

Dilución: 1.5 partes de Super Gloss por 1 parte de Thinner Acrílico CPP (2.5 L de Thinner por Gl de pintura)

### TIEMPOS DE SECADO (a 25°C)

Al tacto	: 15 minutos
Tacto Duro	: 1 – 2 horas
Repintado mínimo	: 60 minutos
Repintado máximo	: Ilimitado

### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga con todos los materiales. Homogenice bien antes de usar.
2. Vierta la pintura en un envase limpio luego diluya. Filtre la pintura usando una malla # 30.
3. Para facilitar la aplicación agregue la cantidad de diluyente recomendado en hoja técnica.
4. Aplique la pintura en pasadas uniformes traslapando el 50% de cada pasada
5. Repintar dentro del “tiempo de repintado” recomendado
6. Para lograr un buen acabado, se recomienda pintar en lugares limpios y ventilados.

### IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ Puede usarse Zenacryl Base Zincromato 55BZ / Zenacryl Base Automotriz 22B/ Base al Aceite.

### ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ No requiere.

### DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón:  $3.9 \pm 0.4$  Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo en envase lleno y cerrado, a temperaturas entre 4°C a 38°C.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea la hoja de seguridad del producto antes del uso.

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos.

*Para mayor información consultar al Departamento técnico de QROMA.*