



IMPRIMANTE

A base de resina látex acrílica estirenada

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Imprimante de buen poder de relleno sobre superficies de concreto nuevo.

USOS TIPICOS

- ✓ En superficies nuevas de cemento, madera, drywall, fibro cemento, etc.

DATOS FISICOS

Acabado	: Mate
Color	: Blanco
Componentes	: Uno
Sólidos en volumen	: 35% ± 2%
Número de capas	: Dos
Rendimiento teórico	: 52 m ² / galón a 1 mano
Diluyente	: Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Concreto nuevo:

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de IMPRIMANTE CPP.

Concreto alcalino

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija #80. Aplicar dos manos de "Imprimante para Muros CPP", dejar secar 4 horas entre manos y aplicar el IMPRIMANTE CPP.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

TIEMPOS DE SECADO

Al tacto	: 30 minutos a 25°C
Repintado mínimo	: 4 horas a 25°C

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase del imprimante y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue diluyente hasta que el imprimante se pueda aplicar sin defectos. Así, use un máximo de 1 volumen de diluyente por 6 volúmenes de imprimante.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere y luego la pintura de acabado.
7. Antes de aplicar la segunda mano de Imprimante o la primera del acabado, lijar con lija # 180.
8. En caso de que el IMPRIMANTE CPP sea expuesto más de 30 días al ambiente, eliminar los contaminantes, lijar y aplicar una mano de "Sellador CPP".

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ *Superficies alcalinas.* - Imprimante para Muros.

ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ Látex Pato, Duralátex, Látex Acrílico Satinado, American Colors, Oleo Mate, Esmalte Sintético.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.6 ± 0.2 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacenan bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Última revisión: 18/12/20