



# IMPRIMANTE PARA MUROS

*A base de resinas de caucho clorado*

## DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Resiste la alcalinidad y humedad presente en superficies de concreto.
- ✓ Sellador de superficies.

## USOS TIPICOS

- ✓ En superficies nuevas de cemento, madera, dry wall, fibro cemento, etc.
- ✓ Paredes interiores: salas, comedores, cocinas, baños, etc., y exteriores.

## DATOS FISICOS

Acabado	: Mate
Color	: Blanquecino
Componentes	: Uno
Sólidos en volumen	: 25% ± 2%
Número de capas	: Dos
Rendimiento teórico	: 54 m <sup>2</sup> /gal por mano
Diluyente	: Jet Traffic Thinner SIC

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.*

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

*Concreto nuevo:*

- ✓ Debe estar libre de imperfecciones., las grietas y poros deben resanarse.

## METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

## TIEMPOS DE SECADO

Al tacto	: 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro	: 2 – 3 horas a 25°C
Repintado mínimo	: 4 horas a 25°C

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta y cualquier otro material extraño. La superficie de concreto debe tener una rugosidad similar a una lija #100. Si la superficie esta pulida, se puede realizar un lavado con una solución de 1 volumen de ácido muriático y 2 volúmenes de agua.
2. La superficie debe enjuagarse con abundante agua fresca y luego dejarla secar por 48 horas.
3. La brocha o rodillo a usar para la aplicación del imprimante se deben encontrar limpias y en buen estado.
4. Destape el envase del imprimante y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
5. Agregue el diluyente recomendado, si es necesario, hasta que el imprimante se pueda aplicar sin defectos.

Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de diluyente por 6 volúmenes de imprimante.

6. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
7. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de diluyente por 8 volúmenes de imprimante.
8. Finalmente dejar secar 4 horas antes de aplicar la pintura de acabado.

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ No requiere.

## ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ Látex Pato, American Colors, Látex Acrílico Satinado, Duralátex, Esmalte Sintético Pintor, Oleo Mate, etc.

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 4.0 ± 0.2 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena en envases herméticamente cerrados y bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Última revisión: 14/05/19