



# OLEO MATE PATO

*A base de resinas alquídicas*

## DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Excelente adherencia y poder cubriente.
- ✓ Resistencia a la humedad y grasas.
- ✓ Fácil aplicación y nivela sin dejar marcas.
- ✓ Amplia variedad de colores matizables entre sí.

## USOS TÍPICOS

- ✓ Lugares expuestos a grasas y humedad.
- ✓ Paredes interiores: Cocinas, baños, etc.
- ✓ Para el pintado de sustratos de metal, madera y cemento (previa aplicación de Imprimante para Muros CPP).

## DATOS FÍSICOS

Acabado	:	Mate
Color	:	Según cartilla
Componentes	:	Uno
Sólidos en volumen	:	43% ± 3%, según color
Espesor película seca	:	1 mil por capa
Número de capas	:	Dos o tres según color
Rendimiento teórico	:	64 m <sup>2</sup> /gal a 1 mil seco
Diluyente	:	Aguarrás Mineral CPP o Thinner Standard CPP

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.*

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

### *Superficies de concreto nuevas*

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante para Muros CPP", dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar OLEO MATE PATO.

### *Superficies con pintura en mal estado*

- ✓ Retirar con espátula la pintura mal adherida. Limpiar la superficie, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre.

### *Superficies metálicas*

- ✓ Eliminar restos de grasa y combustible mediante lavado con agua y detergente biodegradable. Luego eliminar el óxido mediante lijado. Aplicar dos manos de "Anticorrosivo Standard CPP".

### *Superficies de madera*

- ✓ La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado. Lijar con lija #180 y eliminar residuos de lijado.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

- ✓ Brocha o rodillo, con dilución máxima de 8 partes de pintura por 1 de diluyente.

- ✓ Pistola, dilución máxima de 4 partes de pintura por 1 de diluyente.

## TIEMPOS DE SECADO

Al tacto	:	1 – 2 horas a 25°C
Al tacto duro	:	6 – 10 horas a 25°C
Repintado mínimo	:	24 horas a 25°C

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use la dilución indicada según el método de aplicación. Se recomienda diluir sólo lo que se va a consumir.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargue demasiado.
6. Después de 24 horas de secado aplique la segunda capa. Siempre deje secar 24 horas entre capa y capa.

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ *En Concreto:* Imprimante para Muros CPP.
- ✓ *En Acero:* Anticorrosivo Standard CPP
- ✓ *En Madera:* Oleo Mate Pato diluido.

## ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ No requiere.

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 5.0 ± 0.4 Kg., según color

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena en envase herméticamente cerrados y bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Última revisión: 07/05/19