



DURALATEX

A base de resina vinil acrílica

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ✓ Acabado mate para paredes interiores y exteriores.
- ✓ Alta durabilidad.
- ✓ Buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ Los colores son matizables entre sí y resistentes a los rayos UV.
- ✓ Pintura lavable y fácil de limpiar.

USOS TÍPICOS

- ✓ Pintado de paredes interiores y exteriores.
- ✓ Sobre concreto o madera.

DATOS FÍSICOS

Acabado	: Mate
Color	: Según cartilla
Componentes	: Uno
Sólidos en volumen	: 27% ± 3%, según color
Número de capas	: Dos
Rendimiento teórico	: 25 m ² /galón a 2 manos
Diluyente	: Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de "Imprimante CPP". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar DURALATEX

Superficies con pintura en buen estado

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar DURALATEX.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar dos manos de "Sellador CPP". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar DURALATEX.

Superficies alcalinas

- ✓ Aplicar previamente dos manos de "Imprimante para muros CPP" a base de caucho clorado. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar DURALATEX.

Acabado liso (sólo interiores)

- ✓ Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "Pasta Fina para Muros CPP". Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas # 180 hasta # 220 y eliminar el polvo producido. Aplicar dos manos de "Sellador CPP". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar DURALATEX.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro	: 4 horas a 25°C
Repintado mínimo	: 4 horas a 25°C

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas: Imprimante CPP, DURALATEX diluido.

Superficies con pintura antigua: Sellador CPP

Superficies alcalinas: Imprimante para Muros CPP

ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón	: 5.1 ± 0.5 Kg., según color
----------------	------------------------------

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación.